Mingyi Silicone
明怡硅业

安徽明怡硅业有限公司

Ming Yi Silicone Co., Ltd.

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月科技园
Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

电话：86-552-3827158
Tel：86-552-3827158

传真：86-552-3822922
Fax：86-552-3822922

MY 120 甲基苯基乙烯基硅橡胶



p=0 or customized

高温硫化型硅橡胶的基胶，尤其适用于极端恶劣的环境之下。

技术指标：

该数值为典型数据，非产品规格值。

项目	单位	数值
外观		无色
苯基含量（Ph/Si）	%	5-40
分子量（Mw）	10^4	40-80
比重（25℃）		0.99-1.05
挥发份（150℃/3h）	%	≤2

产品特性：

1. 优异的耐高低温性 – 在操作及性能上有更高的可靠性
2. 可调节之模量 – 设计灵活性
3. 极好的耐寒性（低苯基含量产品）
4. 优异的耐烧蚀性（中高苯基含量产品）
5. 优异的耐辐射性（高苯基含量产品）

包装与储存：

1. 25kg 纸板箱（内衬塑料袋）
2. 保质期 1 年