Mingyi Silicone
明怡硅业

安徽明怡硅业有限公司

Ming Yi Silicone Co., Ltd.

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月科技园
电话：86-552-3827158
传真：86-552-3822922

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000
Tel：86-552-3827158
Fax：86-552-3822922

MY 110 甲基乙烯基硅橡胶技术说明

甲基乙烯基硅橡胶生胶是以优质硅氧烷并引入乙烯基合成的高分子量聚硅氧烷化合物。 该系列胶以分子端基不同可分为甲基封端和乙烯基封端两大类。型号中带"S"的为乙烯基封端的甲基乙烯基硅橡胶生胶，另一类为甲基封端的甲基乙烯基硅橡胶生胶。110系列硅橡胶生胶在添加补强剂（二氧化硅）和添加剂后，在高温下可交联成弹性体，可用于制造模压胶、挤出胶、电绝缘胶、阻燃胶等各类混炼胶产品，在高温下交联成弹性体，进一步制成各类硅橡胶制品。

技术指标:

项目		指标		
乙烯基含量等级		分子量, 10^4	乙烯基含量, %	挥发分, %
特低乙烯	甲基封端胶 110-8	45~80	0.03~0.06	≤2.0
	乙烯基封端胶 110-8			
低乙烯	甲基封端胶 110-1	45~80	0.07~0.12	
	乙烯基封端胶 110-1S			
普乙烯	甲基封端胶 110-2	45~80	0.13~0.20	
	乙烯基封端胶 110-2S			
高乙烯	甲基封端胶 110-3	45~80	0.21~0.24	
	乙烯基封端胶 110-3S			
特高乙烯	甲基封端胶 110-4	45~80	0.25~0.49	
	乙烯基封端胶 110-4S			
	甲基封端胶 110-5	45~70	0.50~0.79	
	乙烯基封端胶 110-5S			
	甲基封端胶 110-6	45~70	0.80~1.79	
	乙烯基封端胶 110-6S			
	甲基封端胶 110-7	45~60	1.80~5.00	
	乙烯基封端胶 110-7S			

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月科技园
电话：86-552-3827158
传真：86-552-3822922

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000
Tel：86-552-3827158
Fax：86-552-3822922

包装与储存

1. 纸箱、纸桶或铁桶包装，内衬塑料袋，净含量25公斤、100公斤或200公斤。
2. 包装要求密封，搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。
3. 不要接触明火，防止日光直接照射，保持通风、干燥。
4. 仓温不宜超过40℃。
5. 贮存期：2年（如超过2年，产品经过检验指标符合要求，仍可使用。）

运输：

1. 防止雨淋、日光曝晒，远离火源、热源，不可与空气接触。
2. 避免与强酸、强碱、金属铅及其化合物接触。按非危险品运输。