Mingyi Silicone
明怡硅业

安徽明怡硅业有限公司

Ming Yi Silicone Co., Ltd.

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月科技园
Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

电话：86-552-3827158
Tel：86-552-3827158

传真：86-552-3822922
Fax：86-552-3822922

MY 108 苯基硅橡胶技术说明

本产品除了具有优良的电气性、耐候、耐臭氧等性能，还具极佳的耐低温性能、耐辐照、耐烧蚀和自熄性。本产品可用于各种电子电器原件作灌封材料，又可作浸渍印模和脱模材料，粘结剂的一个组份。可用作各种飞行器隔热材料的粘结、航天器隔热材料制品、发动机隔热用品；核电、电磁用防辐射涂层，用于耐寒和耐烧灼，耐热老化和耐辐射部位的密封圈、垫、管材、棒材等， 在零下 120°C 低温条件下仍有弹性，加入一定量的耐热添加剂，适宜耐烧蚀腻子，高温涂层和包封等可用来做特殊用途。

物理性能:

测试	单位	值
外观		无色透明或浅黄色液体
粘度 25℃	mPas	2000-100000
苯基含量	mol%	2.5-20.0
表面硫化时间	(hr) ≤	4