

## 安徽明怡硅业有限公司

## Ming Yi Silicone Co., Ltd.

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月 Sunmo

科技园

电话: 86-552-3827158 传真: 86-552-3822922 Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158
Fax: 86-552-3822922

### 标准型模压和挤出胶

该产品具有良好的加工性能和综合物理性能,优异的抗黄变性,在-50~200℃温度下,具有优良的耐老化性能。模压胶采用"双2,5"硫化剂硫化,适用于制造各类电子电器按键、电气绝缘部件、汽车配件、工业及民用密封圈、杂件、透明制件等。挤出胶采用"双2,4"硫化剂硫化,适用于各种耐热、耐寒电线、电缆、护套等。本品可提供乳白色半透明成品,也可提供加硫、加色、开片产品。

## 技术指标:

分类	型 <del>号</del>	外观	硬度	拉伸强度	扯断伸长	扯断永久变	撕裂强度	密度	压缩永久变形	回弹性 %≥
			邵氏 A	MPa≥	率 %≥	形 %≤	B型	25°C g/cm³	180*22h %≤	
							KN/m≥			
模压胶	MY D131	乳白色 半透明	30±2	6.0	600	6	15	1.08±0.05	35	65
	MY D141		40±2	6.5	400	6	19	1.13±0.05	35	60
	MY D151		50±2	8.0	350	7	22	1.15±0.05	30	55
	MY D161		60±2	8.0	300	7	22	1.19±0.05	30	50
	MY D171		70±2	7.5	220	6	20	1.22±0.05	30	45
	MY D181		80±2	7.0	180	5	18	1.25±0.05	25	45
	MY D191		86±2	4.0	80	6	10	1.26±0.05	25	40

表中的物理数据仅供参考。

硫化剂加入量:液体 "双-2,5",混炼胶0.65%。试片一段硫化条件:175℃×5分钟。

#### 优点:

- 优良的加工性能。
- 良好的综合物理性能。

#### 应用:

ADD: Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000 Tel: 86-552-3827158; Fax: 86-552-3822922 Website: guijiao.kimiter.com



# 安徽明怡硅业有限公司

# Ming Yi Silicone Co., Ltd.

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月

科技园

电话: 86-552-3827158 传真: 86-552-3822922 Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158

Fax: 86-552-3822922

## - 按键,杂件,工业及民用半透明硅橡胶制品等

分类	型 <del>号</del>	外观	硬度	拉伸强度	扯断伸长	扯断永久变	撕裂强度	密度	介电强度	体积电阻率
			邵氏 A	MPa≥	率 %≥	形 %≤	B型	25°C	kV/mm ≥	Ω.cm≥
							KN/m≥	g/cm³		
	MY D251		50±2	8.0	440	14	20	1.18±0.05	20	3.0*1014
	挤线									
	MYD251		52±2	7.5	380	12	20	1.18±0.05	20	3.0*10 <sup>14</sup>
挤出胶	挤管									
	MY D261		60±2	7.5	380	14	22	1.20±0.05	20	3.0*1014
	挤线									
	MY D261		62±2	7.5	300	12	22	1.20±0.05	20	3.0*10 <sup>14</sup>
	挤管	乳白色								
	MY D271	半透明	70±2	7.5	250	14	20	1.22±0.05	20	3.0*1014
	挤线									
	MY D271		71±2	7.5	200	12	20	1.22±0.05	20	3.0*1014
	挤管									
	MY D281		80±2	7.0	180	10	20	1.25±0.05	20	3.0*10 <sup>14</sup>
	挤线									
	MY D281		80±2	7.0	160	10	20	1.25±0.05	20	3.0*10 <sup>14</sup>
	挤管									

表中的物理数据仅供参考。

硫化剂加入量:液体 "双-2,5",混炼胶0.65%。试片一段硫化条件:175℃×5分钟。

#### 优点:

- 标准型挤出用

ADD: Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000 Tel: 86-552-3827158; Fax: 86-552-3822922 Website: guijiao.kimiter.com



## 安徽明怡硅业有限公司

# Ming Yi Silicone Co., Ltd.

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月

科技园

电话: 86-552-3827158

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158

Fax: 86-552-3822922

- 优良的加工性能

传真: 86-552-3822922

- 良好的综合物理性能。

### 应用:

- 电线、电缆,护套,工业及民用半透明胶管及密封条等。

### 包装与储存:

- 20Kg纸箱包装,内衬塑料袋

可用一般运输工具运输,产品运输时,应防止雨淋、日光曝晒,远离火源、热源。