Mingyi Silicone
明怡硅业

安徽明怡硅业有限公司

Ming Yi Silicone Co., Ltd.

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月科技园
电话：86-552-3827158
传真：86-552-3822922

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000
Tel：86-552-3827158
Fax：86-552-3822922

超底硬度胶

该产品具有极其优良的加工性能，制成品柔软，手感佳，适用于模压工艺生产泳帽、泳镜、缓冲垫和笔套等低硬度和超低硬度硅橡胶制品。

技术指标:

分类	型号	外观	硬度 邵氏 A	拉伸强度 MPa≥	扯断伸长率 %≥	扯断永久变形 %≤	撕裂强度 B 型 KN/m≥	密度 25°C g/cm³	压缩永久变形 180*22h %≤	回弹性 %≥
For molding	MY D10	Ivory	12±2	1.5	760	8	5	1.00±0.05	-	-
	MY D20		20±2	3.5	750	6	10	1.02±0.04	-	-
	MY D7120		20±3	3.0	700	8	10	1.02±0.04	-	-
	MY D9110	Transparent	11±2	1.5	780	10	5	1.00±0.05	-	-
	MY D9120		20±2	4.0	800	8	12	1.05±0.04	-	-

表中的物理数据仅供参考。

硫化剂加入量：液体“双-2，5”，混炼胶 0.65% 。试片一段硫化条件：175℃×5 分钟。

优点:

- 超低硬度
- 优良的加工性能
- 制成品柔软、手感佳。

应用:

- 适用于泳帽、泳镜、缓冲垫和笔套等。

包装和储存:

- 20Kg纸箱包装，内衬塑料袋
- 可用一般运输工具运输，产品运输时，应防止雨淋、日光曝晒，远离火源、热源。

，应防止雨淋、日光曝晒，远离火源、热源。