Mingyi Silicone
明怡硅业

安徽明怡硅业有限公司

Ming Yi Silicone Co., Ltd.

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月科技园
Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

电话：86-552-3827158
Tel：86-552-3827158

传真：86-552-3822922
Fax：86-552-3822922

高回弹胶

该产品具有普通硅橡胶优良的加工性能和综合物理性能，还具有极佳的回弹性能，用于制造有回弹性要求的模压类 O 型圈、密封件等硅橡胶制品。本品可提供乳白色半透明成品，也可提供加硫、加色、开片产品。

技术指标:

分类	型号	外观	硬度 邵氏 A	拉伸强度 MPa≥	扯断伸长率 %≥	扯断永久变形 %≤	撕裂强度 B 型 KN/m≥	密度 25°C g/cm³	压缩永久变形 180*22h %≤	回弹性 %≥
模压胶	MY DGT141	Ivory translucent	40±2	6.5	380	6	16	1.13±0.05	28	65
	MY DGT151		50±2	7.5	300	7	20	1.15±0.05	25	60
	MY DGT161		60±2	7.5	280	7	20	1.18±0.05	25	55
	MY DGT171		70±2	7.0	200	6	18	1.22±0.05	20	50

表中的物理数据仅供参考。

硫化剂加入量：液体“双-2，5”，混炼胶0.65% 。试片一段硫化条件：175℃×5分钟。

优点:

- 优良的加工性能
- 优异的综合物理性能
- 极佳的回弹性能

应用:

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月科技园
Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000
电话：86-552-3827158
Tel：86-552-3827158
传真：86-552-3822922
Fax：86-552-3822922

- 有回弹要求的模压类硅橡胶 O 型圈、密封件等。

包装与储存：

- 20Kg纸箱包装，内衬塑料袋
- 可用一般运输工具运输，产品运输时，应防止雨淋、日光曝晒，远离火源、热源。