Mingyi Silicone
明怡硅业

安徽明怡硅业有限公司

Ming Yi Silicone Co., Ltd.

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月科技园
Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

电话：86-552-3827158
Tel：86-552-3827158

传真：86-552-3822922
Fax：86-552-3822922

普通型模压和挤出胶

该产品具有优良的物理机械性能和加工性能，该产品分为模压和挤出两类，模压胶采用“双-2，5”硫化剂硫化，用于生产按键、密封圈、密封垫等工业杂件；挤出胶采用“双-2，4”硫化剂硫化，适用于生产各类电线、电缆、胶管、胶条等。

技术指标：

分类	型号	外观	硬度 邵氏 A	拉伸强度 MPa≥	扯断伸长率 %≥	扯断永久变形 %≤	撕裂强度 B 型 KN/m≥	密度 25°C g/cm³	压缩永久变形 180*22h %≤	回弹性 %≥
模压胶	MY D7125	乳白色微黄	25±3	3.5	700	8	10	1.05±0.05	-	-
	MY D7130		30±3	5.0	450	7	15	1.08±0.05	35	65
	MY D7140		40±3	6.5	400	7	16	1.13±0.05	30	60
	MY D7150		50±3	7.5	320	8	18	1.15±0.05	30	60
	MY D7160		60±3	7.5	280	8	18	1.19±0.05	30	50
	MY D7170		70±3	7.0	200	7	17	1.22±0.05	30	45
	MY D7180		80±3	7.0	150	6	16	1.25±0.05	25	45
	MY D7190		86±2	4.0	80	6	10	1.26±0.05	25	40

表中的物理数据仅供参考。

硫化剂加入量：液体“双-2，5”，混炼胶0.65%。试片一段硫化条件：175℃×5分钟。

优点:

- 优良的加工性能
- 良好的物理性能

应用:

- 一般工业、民用硅橡胶模压密封件和杂件等。

Mingyi Silicone
明怡硅业

安徽明怡硅业有限公司

Ming Yi Silicone Co., Ltd.

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月科技园
Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

电话：86-552-3827158
Tel：86-552-3827158

传真：86-552-3822922
Fax：86-552-3822922

技术指标：

分类	型号	外观	硬度 邵氏 A	拉伸强度 MPa≥	扯断伸长率 %≥	扯断永久变形 %≤	撕裂强度 B 型 KN/m≥	密度 25°C g/cm³	介电强度 kV/mm ≥	体积电阻率 Ω.cm≥
For extrusion	MY D7240	Ivory light yellow light gray	40±2	6.5	450	14	16	1.13±0.05	18	1.0×10^{14}
	MY D7250		50±3	7.5	450	14	18	1.18±0.05	18	1.0×10^{14}
	MY D7260		60±3	7.5	360	14	20	1.20±0.05	18	1.0×10^{14}
	MY D7270		70±3	7.0	250	14	20	1.22±0.05	18	1.0×10^{14}
	MY D7280		80±3	6.5	150	10	18	1.25±0.05	18	1.0×10^{14}

表中的物理数据仅供参考。

硫化剂加入量：液体“双-2，5”，混炼胶0.65% 。试片一段硫化条件：175℃×5分钟。

优点:

- 优良的加工性能
- 良好的物理性能

应用:

- 一般工业用硅橡胶加色的电线、电缆等。

包装和储存:

- 20Kg纸箱包装，内衬塑料袋

  可用一般运输工具运输，产品运输时，应防止雨淋、日光曝晒，远离火源、热源。