Mingyi Silicone
明怡硅业

安徽明怡硅业有限公司

Ming Yi Silicone Co., Ltd.

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月科技园
Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

电话：86-552-3827158
Tel：86-552-3827158

传真：86-552-3822922
Fax：86-552-3822922

食品型模压胶

该产品可用于生产符合 FDA 标准要求的食品接触类模压硅橡胶制品。硫化后透明度好，物理机械性能优良，抗黄变性能优异。符合 GB4806.1 卫生标准中高压锅密封圈产品的生产要求。

技术指标:

分类	型号	外观	硬度 邵氏 A	拉伸强度 MPa≥	扯断伸长率 %≥	扯断永久变形 %≤	撕裂强度 B 型 KN/m≥	密度 25°C g/cm³	压缩永久变形 180*22h %≤	回弹性 %≥
模压胶	MY D631	乳白色 半透明	30±2	5.5	500	5	14	1.08±0.05	35	65
	MY D641		40±2	6.5	400	5	16	1.13±0.05	30	60
	MY D651		50±2	8.0	320	6	20	1.15±0.05	30	55
	MY D661		60±2	8.0	300	6	20	1.19±0.05	30	50
	MY D671		70±2	7.5	220	5	18	1.22±0.05	25	45
	MY D681		80±2	7.0	180	5	18	1.25±0.05	25	45

表中的物理数据仅供参考。

硫化剂加入量：液体“双-2，5”，混炼胶 0.65% 。试片一段硫化条件：175℃×5 分钟。

优点:

- 优良的加工性能
- 良好的综合物理性能
- 抗黄变性能优异

应用:

- 食品接触类模压硅橡胶制品

包装和储存:

- 20Kg纸箱包装，内衬塑料袋
- 可用一般运输工具运输，产品运输时，应防止雨淋、日光曝晒，远离火源、热源。