Mingyi Silicone
明怡硅业

安徽明怡硅业有限公司

Ming Yi Silicone Co., Ltd.

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月科技园
Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

电话：86-552-3827158
Tel：86-552-3827158

传真：86-552-3822922
Fax：86-552-3822922

一般型模压和挤出胶

该产品具有良好的加工性能，模压胶采用“双-2，5”硫化剂硫化，适合生产普通硅橡胶制品和杂件，普通硅橡胶按键，尤其适用于加颜色制品，挤出胶采用“双-2，4”硫化剂硫化，适用于生产较低档的硅橡胶杂件挤出产品。

技术指标：

分类	型号	外观	硬度 邵氏 A	拉伸强度 MPa≥	扯断伸长率 %≥	扯断永久变形 %≤	撕裂强度 B 型 KN/m≥	密度 25°C g/cm³	压缩永久变形 180*22h %≤	回弹性 %≥
模压胶	MY D5140	乳白色淡黄浅灰	40±2	6.0	380	9	16	1.13±0.05	35	60
	MY D5150		50±2	7.0	320	10	18	1.15±0.05	30	55
	MY D5160		60±2	7.0	280	10	18	1.18±0.05	30	50
	MY D5170		70±2	6.5	200	9	16	1.21±0.05	30	45
	MY D5180		80±2	6.0	150	8	15	1.25±0.05	25	45
	MY D5190		86±2	4.0	80	6	10	1.25±0.05	25	40

表中的物理数据仅供参考。

硫化剂加入量：液体“双-2，5”，混炼胶0.65% 。试片一段硫化条件：175℃×5分钟。

优点:

- 良好的加工性能
- 良好的物理性能

应用:

- 较低档的硅橡胶杂件模压制品。

Mingyi Silicone
明怡硅业

安徽明怡硅业有限公司

Ming Yi Silicone Co., Ltd.

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月科技园
Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

电话：86-552-3827158
Tel：86-552-3827158

传真：86-552-3822922
Fax：86-552-3822922

分类	型号	外观	硬度 邵氏 A	拉伸强度 MPa≥	扯断伸长率 %≥	扯断永久变形 %≤	撕裂强度 B 型 KN/m≥	密度 25°C g/cm³	介电强度 kV/mm ≥	体积电阻率 Ω.cm≥
挤出胶	MY D5240	乳白色淡黄浅灰	40±2	6.0	400	14	16	1.13±0.05	-	-
	MY D5250		50±2	7.0	320	14	18	1.15±0.05	-	-
	MY D5260		60±2	7.0	280	14	18	1.18±0.05	-	-
	MY D5270		70±2	6.5	200	12	16	1.21±0.05	-	-
	MY D5280		80±2	6.0	150	12	15	1.25±0.05	-	-

表中的物理数据仅供参考。

硫化剂加入量：液体“双-2，5”，混炼胶0.65% 。试片一段硫化条件：175℃×5分钟。

优点:

- 良好的加工性能
- 良好的物理性能

应用:

- 较低档的硅橡胶杂件挤出产品

包装与储存：

- 20Kg纸箱包装，内衬塑料袋
- 可用一般运输工具运输，产品运输时，应防止雨淋、日光曝晒，远离火源、热源。