

抗静电胶

本品是专为各种对静电有控制要求的模压类硅橡胶制品设计，物理机械性能稳定，加工性能好。

技术指标:

分类		型号			
模压胶		MY D1440	MY D1450	MY D1460	MY D1470
外观		微黄色			
一段硫化	硬度邵氏 A	40±2	50±2	60±2	70±2
	拉伸强度 MPa≥	6.0	7.0	7.0	6.5
	扯断伸长率 %≥	450	350	300	200
	扯断永久变形 %≤	12	12	12	12
	撕裂强度 B 型 KN/m≥	15	20	20	16
密度 25°C g/cm ³		1.15±0.04	1.19±0.04	1.22±0.04	1.25±0.04
体积电阻率 Ω.cm≥		1.0 x 10 ¹²			

表中的物理数据仅供参考。

硫化剂加入量：液体“双-2，5”，混炼胶0.65%。试片一段硫化条件：175°C×5分钟。

二段硫化条件：200°C×4小时

优点:

- 物理机械性能稳定，加工性能好

应用:

- 各种对静电有控制要求的硅胶制品，如采矿业。

包装和储存:

- 20Kg纸箱包装，内衬塑料袋

可用一般运输工具运输，产品运输时，应防止雨淋、日光曝晒，远离火源、热源。