

标准型气相高抗撕模压胶

标准型气相高抗撕模压胶，该产品撕裂强度高。适用于对撕裂强度有特殊要求的制品。如：结构复杂的烤盘、手机套等。

技术指标:

分类		型号					
标准型气相高抗撕模压胶		MY D9330	MY D9340	MY D9350	MY D9360	MY D9370	MY D9380
外观		透明					
一段硫化	硬度邵氏 A	32±2	40±2	50±2	60±2	70±2	80±2
	拉伸强度 MPa≥	8.0	9.0	9.0	9.0	8.5	8.0
	扯断伸长率 %≥	700	600	500	400	300	200
	扯断永久变形 %≤	8	8	8	8	10	8
	撕裂强度 B 型 KN/m≥	20	35	40	40	40	20
二段硫化	硬度邵氏 A	33±2	45±2	55±2	65±2	75±2	83±2
	拉伸强度 MPa≥	7.0	8.0	8.5	8.5	8.0	7.5
	扯断伸长率 %≥	650	550	450	350	250	150
	撕裂强度 B 型 KN/m≥	12	20	25	25	25	18
密度 25°C g/cm³		1.07±0.04	1.13±0.04	1.15±0.04	1.18±0.04	1.22±0.04	1.25±0.04
压缩永久变形 180°22h %≤		55	45	50	45	45	40
回弹性 %≥		55	50	50	48	40	35
介电强度 kV/mm ≥		20	20	20	20	20	20
体积电阻率 Ω.cm≥		1.0 x 10 ¹⁵	1.0 x 10 ¹⁵	1.0 x 10 ¹⁵	1.0 x 10 ¹⁵	1.0 x 10 ¹⁵	1.0 x 10 ¹⁵

表中的物理数据仅供参考。

硫化剂加入量：液体“双-2，5”，混炼胶0.65%。试片一段硫化条件：175°C×5分钟。

二段硫化条件：200°C×4小时

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月科技园

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

电话: 86-552-3827158

Tel: 86-552-3827158

传真: 86-552-3822922

Fax: 86-552-3822922

优点:

- 优良的加工性能
- 撕裂强度高
- 优良抗黄变性能

应用:

- 高抗撕模压类制品, 如结构复杂的烤盘、手机套。

包装和储存:

- 20Kg纸箱包装, 内衬塑料袋
- 可用一般运输工具运输, 产品运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 远离火源、热源。