

标准型气相挤出胶

标准型气相挤出胶,具有优良的挤出性能和抗黄变性,挤出的硅胶管、线材光洁平滑。适用于挤出,可用于对透明度要求较高的食品级硅胶管与 E 型管。如:吸奶管、加咖啡管、E 型门胶条等。

技术指标:

分类		型号			
标准型气相挤出胶		MY D9250	MY D9260	MY D9270	MY D9280
外观		透明			
一段硫化	硬度邵氏 A	50±2	60±2	70±2	80±2
	拉伸强度 MPa≥	8.5	8.5	8.0	8.0
	扯断伸长率 %≥	500	400	300	200
	扯断永久变形 %≤	12	12	12	12
	撕裂强度 B 型 KN/m≥	25	25	25	20
二段硫化	硬度邵氏 A	57±2	68±2	76±2	85±2
	拉伸强度 MPa≥	8.5	8.5	8.0	8.0
	扯断伸长率 %≥	450	350	260	200
	撕裂强度 B 型 KN/m≥	20	20	20	18
密度 25°C g/cm³		1.15±0.04	1.18±0.04	1.22±0.04	1.25±0.04
压缩永久变形 180*22h %≤		35	35	35	25
回弹性 %≥		50	50	45	40
介电强度 kV/mm ≥		20	20	20	20
体积电阻率 Ω.cm≥		1.0 x 10 ¹⁵	1.0 x 10 ¹⁵	1.0 x 10 ¹⁵	1.0 x 10 ¹⁵

表中的物理数据仅供参考。

硫化剂加入量:液体“双-2,5”,混炼胶0.65%。试片一段硫化条件:175°C×5分钟。

二段硫化条件:200°C×4小时

优点:

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月科技园

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

电话: 86-552-3827158

Tel: 86-552-3827158

传真: 86-552-3822922

Fax: 86-552-3822922

-
- 优良的加工性能
 - 优良的综合物理性能
 - 优良的挤出性能和抗黄变性能。

应用:

- 适合生产透明度较高的挤出硅胶管和 E 型管，如吸奶管、加咖啡管等。

包装和储存:

- 20Kg 纸箱包装，内衬塑料袋

可用一般运输工具运输，产品运输时，应防止雨淋、日光曝晒，远离火源、热源。