

标准型气相模压胶

标准型气相模压胶, 具有优良的物理性能、抗黄变性能和良好的加工性能。适用于对透明度要求较高的模压制品。 如: 按键、生活卫生品、O 型圈、密封垫等工业杂件。

技术指标:

分类		型号						
标准型气相模压胶		MY D9130	MY D9140	MY D9150	MY D9160	MY D9170	MY D9180	MY D9190
外观		透明						
一段硫化	硬度邵氏 A	30±2	40±2	50±2	60±2	70±2	80±2	86±2
	拉伸强度 MPa≥	8.0	8.0	8.5	8.5	8.0	8.0	6.0
	扯断伸长率 %≥	700	600	500	400	300	200	120
	扯断永久变形 %≤	8	8	8	8	8	8	6
	撕裂强度 B 型 KN/m≥	15	20	25	25	25	20	10
二段硫化	硬度邵氏 A	35±2	45±2	56±2	66±2	74±2	84±2	90±2
	拉伸强度 MPa≥	7.0	7.5	8.5	8.5	8.0	7.5	5.5
	扯断伸长率 %≥	650	550	450	400	300	200	100
	撕裂强度 B 型 KN/m≥	10	18	20	20	20	18	8
密度 25°C g/cm³		1.07±0.04	1.13±0.04	1.15±0.04	1.18±0.04	1.22±0.04	1.25±0.04	1.26±0.04
压缩永久变形 180°22h %≤		55	45	50	50	45	40	35
回弹性 %≥		55	50	50	50	45	40	35
介电强度 kV/mm ≥		20	20	20	20	20	20	20
体积电阻率 Ω.cm≥		1.0 x 10 ¹⁵	1.0 x 10 ¹⁵	1.0 x 10 ¹⁵	1.0 x 10 ¹⁵	1.0 x 10 ¹⁵	1.0 x 10 ¹⁵	1.0 x 10 ¹⁵

表中的物理数据仅供参考。

硫化剂加入量: 液体“双-2, 5”, 混炼胶0.65%。试片一段硫化条件: 175°C×5分钟。

二段硫化条件: 200°C×4小时

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月科技园

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

电话: 86-552-3827158

Tel: 86-552-3827158

传真: 86-552-3822922

Fax: 86-552-3822922

优点:

- 优良的加工性能
- 优良的综合物理性能
- 优良的抗黄变性能

应用:

- 适合生产透明度较高的模压制品, 如按键、生活卫生品和 O 型圈等

包装和储存:

- 20Kg 纸箱包装, 内衬塑料袋
- 可用一般运输工具运输, 产品运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 远离火源、热源。